

Massimax argamassa revestimento projetada

DESCRIÇÃO



A argamassa projeção é indicada para revestimento projetado em áreas internas, externas e assentamento de blocos de concreto e cerâmicos.

COMPOSIÇÃO



A Massimax Argamassa revestimento projetada, é uma mistura de areia selecionada com granulometria controlada, cal hidratada, cimento Portland e aditivos plastificantes. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

ARMAZENAMENTO



Empilhamento máximo: 10sacos.

VALIDADE



60 dias.

VANTAGENS



- É classificada conforme a norma NBR 13281/2005.
- Facilidade de aplicação.
- Fácil manuseio.
- Ótimo rendimento.

LIMITAÇÕES



- Não aplique diretamente sobre vigas, lajes ou pilares de concreto e blocos sem utilizar um tratamento prévio com chapisco projetado Massimax.
- Para blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcários e tijolos comuns, recomenda-se o Massimax chapisco projetado.

Não utilize aditivos químicos no chapisco (feito em obra ou industrializado, pois isto pode torná-lo impermeável, prejudicando a aderência da argamassa).

PREPARO DA BASE



A base onde será aplicada a Massimax múltiplo uso deve ser plana, estar limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa e eflorescência, ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. **Cuidado especial com a base** | Em condições ambientais muito extremas (forte insolação e altas temperaturas), é necessário umedecer a base de maneira a torná-la fria (ao tato). Aguarde a secagem da base para posterior aplicação do Massimax revestimento.

MODO DE USO



Aplicação Da argamassa

Revestimento: para espessura de até 1,5 cm, a argamassa deve ser aplicada em uma única camada. Caso o revestimento apresente espessura superior a 1,5 cm, recomenda-se aplicar a primeira camada com espessura de 1 a 1,5 cm, as camadas subsequentes com espessura mínima de 1,0 cm e máxima de 1,5 cm para revestimentos interno e externo. A aplicação entre camadas deve ser feita preferencialmente, na condição sobre úmido, respeitando o tempo de puxamento da camada. A camada intermediária deve apresentar superfície regular, pois receberão camadas posteriores.

Assentamento: a argamassa de assentamento rende, em média, de 17 a 25 Kg/m², para 1,0 cm de espessura de junta (referência: bloco 19 x 39 cm) para este cálculo foram consideradas juntas secas. Esta faixa pode variar em função da aplicação (espessura e preenchimento da junta, tamanho do bloco e ferramenta de aplicação). Não estão incluídos neste rendimento os consumos da marcação e encunhamento (fixação) da alvenaria, assim como não é considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

Observação: o rendimento da argamassa depende diretamente do tempo e do equipamento de mistura utilizados, assim como a quantidade de água adicionada.

Tempo de puxamento: bloco cerâmico - Chapisco Projetado 30 a 60 min

MISTURA



O preparo da argamassa deve ser feito próximo às frentes de trabalho, mas protegido de chuva, sol e vento. A temperatura da água da mistura deve estar entre 18°C e 25°C. Deve ser adicionada, em recipiente limpo e estanque, a quantidade de água potável indicada na embalagem. A água deve estar isenta de qualquer tipo de resíduos, graxa, óleos, ou material particulado. Não coloque mais água na mistura ao longo da aplicação. O preparo deve ser feito com (argamassadeira) adicione metade da água no compartimento do equipamento, em seguida, adicione todo o volume de argamassa e complete com o restante da água. O tempo de mistura varia em função do tipo de equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador. Após a mistura, a argamassa deve estar homogênea e sem grumos.

ATENÇÃO



- Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Se necessário, use máscara tipo P1.
- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
- Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.

GARANTIA DE QUALIDADE

Contato: (16) 3965.4777

www.massimax.com.br



Razão social: Massimax Ind. e Com. de Argamassa Eireli- EPP.
Insc. Est.: 582.877.458-166 - CNPJ: 09.063.176/0001-67
Rua Benjamin Cione, 951 - Recreio Anhanguera
14097-050 - Ribeirão Preto/SP - Indústria brasileira.