

## MASSIMAX CHAPISCO ADESIVO PARA CONCRETO

### DESCRIÇÃO



Chapisco Adesivo para Concreto é indicado como ponte de aderência entre bases de baixa absorção (peças estruturais de concreto) e argamassa de revestimento, tanto em áreas internas quanto externas, proporcionando alta qualidade de serviço para obras de qualquer porte.

### COMPOSIÇÃO



Chapisco Alvenaria é uma mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerais com granulometria controlada.

### ARMAZENAMENTO



Empilhamento máximo: 10sacos.

### VALIDADE



90 dias.

### PREPARO DA BASE



Preparo de Superfície: É recomendada a inspeção prévia na superfície da base que receberá - Chapisco Adesivo para Concreto. A base deve estar plana, limpa, com superfície seca, fria ao tato, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência ou outras condições que possam prejudicar a aplicação da argamassa e sua aderência à base. É necessária a completa remoção do desmoldante e nata de cimento com escova com cerdas de aço da superfície da base de concreto, assim como é necessário o tratamento de ferragens expostas. Em concretos com baixa porosidade, deve-se utilizar uma lixadeira com disco de desbaste diamantado para efetuar o lixamento da superfície até torná-la áspera e porosa. Depois, limpe a base com jato de água para remover resíduos. A base deve apresentar superfície porosa e áspera. A limpeza pode ser executada de acordo com os seguintes procedimentos (conforme item 8.4.3 da NBR7200): “a) para a remoção de sujeiras, pó e materiais soltos: escovar e lavar a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; quando necessário, deve ser empregada espátula, escova de cerdas de aço ou jato de areia; b) para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos, pode-se efetuar a limpeza com soluções alcalinas ou ácidas, empregando-se um dos seguintes procedimentos: - escovar (utilizando-se escova de piaçaba, por exemplo) com solução alcalina de fosfato trissódico (30 g Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> em 1 L de água) ou de soda cáustica e, em seguida, enxaguar com água limpa em abundância; - aplicar solução de ácido muriático (5% a 10% de concentração) durante 5 min, escovar (com escova de piaçaba, por exemplo) e enxaguar com água limpa em abundância; - escovar a superfície com água e detergente e enxaguar com água em abundância; - empregar processos mecânicos (escovamento a seco com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) e em seguida remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; c) para remover eflorescências: pode-se escovar a seco a superfície com escova de cerdas de aço e proceder à limpeza com solução de ácido muriático, conforme item b). Caso a

manifestação atinja grandes áreas, pode-se empregar jateamento de areia; d) para remover bolor e fungos: pode-se escovar a superfície com escova de cerdas duras com solução de fosfato trissódico (30 g Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> em 1 L de água) ou com solução de hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro ativo) e enxaguar com água limpa em abundância.” Cuidados especiais da base: em condições ambientais muito extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40 %) é necessário umedecer a base de concreto. Aguardar a secagem da superfície da base para posterior aplicação Chapisco Adesivo para Concreto.

## TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA



O tempo necessário para a utilização da Massimax Chapisco Adesivo para Concreto é de 2 horas, contado a partir do início da mistura.

Ultrapassado o tempo de 2 horas, a argamassa deverá ser descartada.

## MODO DE USO



**Mistura:** Em um recipiente limpo e estanque, adicionar água potável, para cada saco de argamassa. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. Pode ser aplicada logo após a sua mistura com água. Chapisco Adesivo para Concreto pode ser preparada através de mistura mecânica, lenta e forçada (Mistura vertical, tipo hélice)

Usando lado liso de uma desempenadeira aplique o produto pressionando-a com firmeza em direção a superfície depois use o lado Denteada de 6 x 6 x 6 mm ou 8 x 8 x 8. Passe o lado denteado da Desempenadeira retirando o excesso de produto e formando cordões. Umedeça áreas expostas ao sol e Vento 1h após a aplicação. Aguarde 5 dias para a aplicação do emboço.

Tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas de revestimento 5 dias.

## ATENÇÃO



- Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Se necessário, use máscara tipo P1.
- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
- Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.
- Transporte A argamassa Revestimento Fachada não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004).

## GARANTIA DE QUALIDADE

Contato: (16) 3965.4777

[www.massimax.com.br](http://www.massimax.com.br)

**MASSI  
MAX**  
A R G A M A S S A

Razão social: Massimax Ind. e Com. de Argamassa Eireli- EPP.  
Insc. Est.: 582.877.458-166 - CNPJ: 09.063.176/0001-67  
Rua Benjamin Cione, 951 - Recreio Anhanguera  
14097-050 - Ribeirão Preto/SP - Indústria brasileira.