

Massimax graute (20 MPA)

INDICAÇÕES



É um graute industrializado, pronto para uso, que requer apenas a adição da quantidade correta de água para a obtenção de um material fluido destinado ao grauteamento de seções confinadas.

- Grauteamento e fixação de bases de equipamentos e máquinas de pequeno porte.
- Preenchimento de vazios com espessuras entre 20 até 60 cm.
- Reparos localizados em pisos de concreto.

COMPOSIÇÃO



Cimento Portland, agregados minerais, aditivos especiais e fluidificantes.

Não é necessário adicionar nenhum componente além de água.

ARMAZENAMENTO



Empilhamento máximo: 10sacos.

VALIDADE



90 dias.

VANTAGENS



- Facilidade de aplicação, podendo ser vertido por gravidade.
- Autoadensável.
- Baixa permeabilidade e retração controlada.

TEMPO DE USO



TEMPO PARA USO O tempo máximo de utilização do produto é de 1 hora, contada a partir do início da mistura. Durante este período não deve ser adicionada água ou qualquer outro produto. Ultrapassado o tempo de 1 hora, o graute deverá ser descartado.

Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de 40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água em intervalos de 1 a 2 horas durante um período mínimo de 24 horas.

APLICAÇÃO



A operação de lançamento do produto deve ser contínua, sempre por uma das extremidades do elemento estrutural. Sobre o substrato saturado e seco, verter o graute por meio da menor distância de percurso possível até o preenchimento total da seção em questão.

RENDIMENTO Em média 2000 kg/m³, variando em função da aplicação. Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

LIMITAÇÕES Não utilizar em áreas maiores que 1m²; Não utilizar no preparo de concretos ou qualquer outro tipo de serviço, como fundações.

ATENÇÃO



- Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Se necessário, use máscara tipo P1.
- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
- Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.

QUALIDADE MASSIMAX

Contato: (16) 3965.4777

www.massimax.com.br



Razão social: Massimax Ind. e Com. de Argamassa Eireli- EPP.
Insc. Est.: 582.877.458-166 - CNPJ: 09.063.176/0001-67
Rua Benjamin Cione, 951 - Recreio Anhanguera
14097-050 - Ribeirão Preto/SP - Indústria brasileira.