

Massimax argamassa contrapiso: 20MPA

INDICAÇÃO



É indicada para regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de revestimento cerâmico, pedras, carpete ou madeira. Recomendada apenas para tráfego de pessoas, não é indicada para locais com tráfego de veículos. Não deve ser utilizada para outros serviços. Excelente para regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de revestimento cerâmico, pedras, carpete ou madeira. Recomendada tanto para áreas internas quanto externas.

LIMITAÇÕES



A argamassa contrapiso não é recomendada para locais de tráfego de veículos.

COMPOSIÇÃO



A Massimax contrapiso é uma mistura de areia selecionada com granulometria controlada, cal hidratada e aditivos plastificantes. Está pronta para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

PROPRIEDADES



Liberação para tráfego leve de pessoas: 4 dias.
Liberação para tráfego intenso de pessoas: 28 dias.

ARMAZENAMENTO



Empilhamento máximo: 10 sacos.

VALIDADE



60 dias.

VANTAGENS



- Facilidade de aplicação.
- Fácil manuseio.
- Ótimo rendimento.

PREPARO DA BASE



A base onde será aplicada a Massimax contrapiso deve ser plana, estar limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa eflorescência ou outras condições que possa prejudicar a aderência da argamassa. **Cuidado especial com a base:** em condições ambientais muito extremas (forte insolação e altas temperaturas), é necessário umedecer a base de maneira a torná-la fria.

Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de 40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água em intervalos de 1 a 2

horas durante um período mínimo de 24 horas.

TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA



O tempo necessário para a utilização da Massimax contrapiso é de no máximo 2 horas, contado a partir do início da mistura.

Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de 40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água em intervalos de 1 a 2 horas durante um período mínimo de 24 horas.

RENDIMENTO



A argamassa contrapiso rende, em média, 16 a 22 kg/m², para espessura de 1,0 cm, variando em função da aplicação. Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto. **Observações:** utilize equipamentos adequados para o assentamento, para garantir um melhor rendimento do produto.

APLICAÇÃO



Espalhar a argamassa sobre a base que deverá estar previamente umedecida com a nata de cimento. Em seguida, compactar a argamassa de maneira uniforme com um soquete apropriado. A argamassa contrapiso deverá ser aplicada em camadas com espessura mínima de 2,0 cm e, máxima, de 4,0 cm. Caso a regularização apresente espessura superior a 4,0 cm executar o contrapiso em camadas, respeitando os limites inferiores e superiores de espessura. Em aplicações superiores a 4,0 cm, a primeira camada não deve ultrapassar 4,0 cm e as camadas subsequentes devem ser feitas preferencialmente na condição úmido sobre úmido, respeitando o tempo de puxamento da camada anterior.

ATENÇÃO



- Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Se necessário, use máscara tipo P1.
- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
- Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.
- A argamassa Massimax- Contrapiso não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004)..

GARANTIA DE QUALIDADE

Contato: (16) 3965.4777

www.massimax.com.br

**MASSI
MAX**
A R G A M A S S A

Razão social: Massimax Ind. e Com. de Argamassa LTDA.
Insc. Est.: 582.877.458-166 - CNPJ: 09.063.176/0001-67
Rua Benjamin Cione, 951 - Recreio Anhanguera
14097-050 - Ribeirão Preto/SP - Indústria brasileira.